

## Bevasalható vlies (vetex) közbélések

Cikkszám	Szín	Szél (cm)	Összetétel PA=poliamid PES=poliészter VIS=viszkóz	Súly (g/m <sup>2</sup> )	Jellemző	Felhasználási javaslat	Ft/fm nettó	Ft/fm bruttó
VL-311/2	Fehér	90	30% PA 70% PES	35	Vlies vékony <i>Poliamid rétegezés</i>	<b>Női felsőruházat</b> , blúzok, blézerek, pamut-, viszkóz- és kevert alapanyagok	<b>220,-</b>	279
VL-211/2	Fehér	90	100 % PES	50	vlies vastag kemény <i>Poliamid rétegezés</i>	<b>Női- férfi felsőruházat</b> , Ingek, blúzok, blézerek, pamut, viszkóz, gyapjú-kevert szövetek	<b>220,-</b>	279
VL-211/4	Fehér	90	100% PES	60	vlies vastag puha <i>Poliamid rétegezés</i>	<b>Női- férfi felsőruházat</b> , Ingek, blúzok, blézerek, pamut, viszkóz, gyapjú-kevert szövetek	<b>300,-</b>	381
VL-321/2	Fekete	90	100 % PES	50	Vastag vlies, <i>Poliamid rétegezés</i>	<b>Női- férfi felsőruházat</b> , Ingek, blúzok, blézerek, pamut, viszkóz, PES- és viszkózselymek	<b>230,-</b>	292
VL-411/2	Nyers Fehér	90	70% VIS 30% PES	65	Merev vlies, Vegyileg szilárdított <i>Poliamid rétegezés</i>	<b>Női- férfi felsőruházat</b> , blézerek, pamut, viszkóz, nehéz szövetek merevítése	<b>350,-</b>	445
VL-421/2	Fekete	90	70% VIS 30% PES	65	Merev vlies, Vegyileg szilárdított <i>Poliamid rétegezés</i>	<b>Női- férfi felsőruházat</b> , blézerek, pamut, viszkóz, nehéz szövetek merevítése	<b>350,-</b>	445

### Irányadó gépi\* ragasztási paraméterek vlies típusú közbélésekhez:

	Hőmérséklet	Nyomás	Idő
Vlies típusú közbélésekre	120-140 °C	250-350 N/cm <sup>2</sup>	8- 15 s

\*A főszövet típusától függően ajánlatos **próbaragasztást** végezni. A megfelelő felvasalási módszert a présgép tulajdonságainak figyelembevételével kísérletezzük ki. A ragasztópor olvadási hőmérséklete a ragasztandó főanyag és a bélys között ~ 130 °C. Különösen lényeges a bemintázás kézi vasalás esetén: mivel itt a nyomás és idő nem szabályozható. Az elért tapadási eredmény a szövet minőségétől erősen függ (szálösszetétel, sűrűség, vastagság).

**Az árak bontatlan tekercs vásárlása esetén érvényesek.**  
**Kis mennyiségű vásárlás esetén 50 Ft/fm+áfa felár fizetendő!**  
**A közölt árak 2023.01.09-től érvényesek.**

Nyitvatartás: H-P.: 8 - 15h

# Hurkolt bevasalható közbélések

Cikkszám	Szín	Szél. (cm)	Összetétel	Súly (g/m <sup>2</sup> )	Jellemző	Felhasználási javaslat	Ft/fm nettó	Ft/fm Bruttó
<b>LS-140</b>	Fehér	150	40% PA 60% PES	40	<b>Elasztikus,</b> vékony sztreccs hatású lánchurkolt	Blúzok, könnyő női kosztümök, <b>nagyon rugalmas könnyű finom felsőszövetek</b> aláragasztásához	<b>755,-</b>	959
<b>LS-142</b>	Fekete	150	40% PA 60% PES	40	<b>Elasztikus,</b> vékony sztreccs hatású lánchurkolt	Blúzok, könnyő női kosztümök, <b>nagyon rugalmas könnyű finom felsőszövetek</b> aláragasztásához	<b>780,-</b>	991
<b>LC-110</b>	Fehér	150	23% PA 77% PES	52	Mérsékelt elasztikus, vékony lánchurkolt	Blúzok, könnyő női kosztümök, <b>rugalmas könnyű finom felsőszövetek</b> aláragasztásához	<b>1190</b>	1511
<b>LC-120</b>	Fekete	150	23% PA 77% PES	52	Mérsékelt elasztikus, vékony lánchurkolt	Blúzok, könnyő női kosztümök, <b>rugalmas könnyű finom felsőszövetek</b> aláragasztásához	<b>1220</b>	1549
<b>LH-812</b>	Nyers Fehér	150	28% PA 72% VIS	75	lágú, szövet típusú (raschel) lánchurkolt	Kabátok, női kosztümök, <b>középhez felsőszövetek</b> aláragasztásához	<b>990,-</b>	1257
<b>LH-822</b>	Fekete	150	28% PA 72% VIS	75	lágú, szövet típusú (raschel) lánchurkolt	Kabátok, női kosztümök, <b>középhez felsőszövetek</b> aláragasztásához	<b>990,-</b>	1257

**Irányadó gépi\* ragasztási paraméterek fonalerősített és lánchurkolt típusú közbélésekhez:**

## Szakaszos prés Folyamatos prés

Típus:	LS-..., LC-..., LH-...	LS-..., LC-..., LH-...
Nyomás,	250-350 cN/cm <sup>2</sup>	500 cN/cm <sup>2</sup>
Hőmérséklet	124-134 °C	124-134 °C
Idő	14 s	14 s

\*A főszövet típusától függően ajánlatos **próbaragasztást** végezni. A megfelelő felvasalási módszert a présgép tulajdonságainak figyelembevételével kísérletezzük ki. A ragasztópor olvadási hőmérséklete a ragasztandó főanyag és a bélés között ~ 130 °C. Különösen lényeges a bemintázás kézi vasalás esetén: mivel itt a nyomás és idő nem szabályozható. Az elért tapadási eredmény a szövet minőségétől erősen függ (szálösszetétel, sűrűség, vastagság).

**Az árak bontatlan tekercs vásárlása esetén érvényesek.  
Kis mennyiségű vásárlás esetén 50 Ft/fm+áfa felár fizetendő!  
A közölt árak 2023.09.01-től érvényesek.**

**Nyitvatartás: H-P.: 8 - 15h**

# Szövött bevasalható közbélések, Frontfix bélésék

Cikkszám	Szín	Szél. (cm)	Összetétel	Súly (g/m <sup>2</sup> )	Jellemző	Felhasználási javaslat	Ft/fm nettó	Ft/fm bruttó
<b>SZ-580/1</b>	Fehér	90	100 % Pamut	80	Közepes merevségű szövet	<b>Zakók, kabátok</b> Aláragasztására	<b>530,-</b>	673
<b>SZ-631/2</b>	Szürke Melange	90	57% Pamut 43% viszkóz	104	Kemény, merevített szövet	<b>Zakók, kabátok</b> , merev tartást igénylő termékek aláragasztására	<b>990,-</b>	1257
<b>SZ-631/3</b>	Szürke Melange	90	57% Pamut 43% viszkóz	100	Lágyított Szövet	<b>Zakók, kabátok, női kosztümök</b> , szabadidő-ruházat, középnehéz felsőszövetek aláragasztásához	<b>990,-</b>	1257

## Gallér-, kézelőbélésék

Cikkszám	Szín	Szél. (cm)	Összetétel	Súly (g/m <sup>2</sup> )	Jellemző	Felhasználási javaslat	Ft/fm nettó	Ft/fm bruttó
<b>GA-107</b>	Optikai Fehér	90	100% Pamut	110	Lágy, Poliétilén rétegezés (kent)	<b>Ingek blúzok gallér, kézelő</b> kierősítésére	<b>1130,-</b>	1435
<b>GA-137</b>	Optikai Fehér	90	100% Pamut	158	Merev, Poliétilén rétegezés (kent)	<b>Ingek blúzok gallér, kézelő</b> kierősítésére	<b>1190,-</b>	1511

**Irányadó gépi\* ragasztási paraméterek szövet típusú közbélésekhez:**

### Szakaszos prés

### Folyamatos prés

Típus:	SZ-...	GA-...	SZ-...	GA-...
<b>Nyomás,</b>	300-350 cN/cm <sup>2</sup>	300-350 cN/cm <sup>2</sup>	500 cN/cm <sup>2</sup>	500-1000 cN/cm <sup>2</sup>
<b>Hőmérséklet</b>	150 -160 °C	165 °C	150-160 °C	160 °C
<b>Idő</b>	16 s	16 s	16 s	16 s

\*A főszövet típusától függően ajánlatos **próbaragasztást** végezni. A megfelelő felvasalási módszert a présgép tulajdonságainak figyelembevételével kísérletezzük ki. A ragasztópor olvadási hőmérséklete a ragasztandó főanyag és a bélés között ~ 130 °C. Különösen lényeges a bemintázás kézi vasalás esetén: mivel itt a nyomás és idő nem szabályozható. Az elért tapadási eredmény a szövet minőségétől erősen függ (szálösszetétel, sűrűség, vastagság).

**Az árak bontatlan tekercs vásárlása esetén érvényesek.  
Kis mennyiségű vásárlás esetén 50 Ft/fm+áfa felár fizetendő!  
A közölt árak 2023.09.01-től érvényesek.**

**Nyitvatartás: H-P.: 8 - 15h**

## Ragasztó nélküli merevítőbélés

Cikkszám	Szín	Szél. (cm)	Összetétel	Súly (g/m <sup>2</sup> )	Jellemző	Felhasználási javaslat	Ft/fm nettó	Ft/fm bruttó
<b>VL-82/150</b>	Fehér	150	70% VIS 30% PES	70	Merev vlies, Vegyileg szilárdított	Merev tartást igénylő termékek varrott bélelésére	<b>590,-</b>	749
<b>PL-02</b>	Beige	90	40 % Pamut 33 PES 27VI	193	Merev szövet	Zakók, kabátok, merev tartást igénylő termékek bélelésére	<b>1290,-</b>	1638

## Szalagok

Cikkszám	Szín	Széles. mm	Jellemző	Ft/fm nettó	Ft/fm bruttó
<b>CS-512-10 / CS-522-10</b>	Fehér / Szürke	10	Fonalerősített ragasztóanyagossal	<b>12,0</b>	15,2
<b>CS-512-20 / CS-522-20</b>	Fehér / Szürke	20	Fonalerősített ragasztóanyagossal	<b>14,0</b>	17,8
<b>CS-211/2-20 /CS-321/2-20</b>	Fehér / Szürke	20	Ragasztóanyagossal	<b>10,0</b>	12,7
<b>CS-211/2-30 /CS-321/2-30</b>	Fehér / Szürke	30	Ragasztóanyagossal	<b>12,0</b>	15,2
<b>CS-211/2-40 /CS-321/2-40</b>	Fehér / Szürke	40	Ragasztóanyagossal	<b>14,0</b>	17,8
<b>CS-10/1</b>	-	10	Olvadó ragasztóháló papír hordozóval	<b>24,0</b>	30,5
<b>CS-20/1</b>	-	20	Olvadó ragasztóháló papír hordozóval	<b>48,0</b>	61,0
<b>CS-30/1</b>	-	30	Olvadó ragasztóháló papír hordozóval	<b>72,0</b>	91,5
<b>CS-1000/1</b>	-	1000	Olvadó ragasztóháló papír hordozóval	<b>1290</b>	1638

### Írányadó gépi\* ragasztási paraméterek:

	Hőmérséklet	Nyomás	Idő
Ragasztóanyagossal, Ragasztószalagra	120-140 °C	250-350 cN/cm <sup>2</sup>	8- 15 s

\*A főszövet típusától függően ajánlatos **próbaragasztást** végezni. A megfelelő felvasalási módszert a présgép tulajdonságainak figyelembevételével kísérletezzük ki. A ragasztópor olvadási hőmérséklete a ragasztandó főanyag és a bélés között ~ 130 °C. Különösen lényeges a bemintázás kézi vasalás esetén: mivel itt a nyomás és idő nem szabályozható. Az elért tapadási eredmény a szövet minőségétől erősen függ (szálösszetétel, sűrűség, vastagság).

**Kis mennyiségű vásárlás esetén 50 Ft/fm+áfa felár fizetendő!**  
**Szalagokból a minimális mennyiség: 1 bontatlan tekerecs. A közölt árak 2023.09.01-től érvényesek.**

**Nyitvatartás: H-P.: 8 - 15h**

## Töltővliések, tömővatták

Cikkszám	Szél. (cm)	Összetétel	Súly (g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Tek.	Fm/Tek.	Ft/m <sup>2</sup> nettó	Ft/m <sup>2</sup> bruttó	Ft/fm nettó	Ft/fm bruttó	Ft/kg nettó	Ft/Tek bruttó
<b>TB- 40</b>	150	100% PES	40	<b>150</b>	100	<b>150,-</b>	191	225	286	3705	<b>28 575</b>
<b>TB- 70</b>	160	100% PES	70	<b>80</b>	50	<b>250,-</b>	318	400	508	3571	<b>25 400</b>
<b>TB- 70</b>	180	100% PES	70	<b>90</b>	50	<b>250,-</b>	318	450	572	3571	<b>27 089</b>
<b>TB-100</b>	160	100% PES	100	<b>80</b>	50	<b>280,-</b>	356	448	569	2800	<b>28 575</b>
<b>TB-100</b>	180	100% PES	100	<b>90</b>	50	<b>280,-</b>	356	504	640	2800	<b>32 004</b>
<b>TB-150</b>	160	100% PES	150	<b>48</b>	30	<b>420,-</b>	533	672	853	2800	<b>25 603</b>
<b>TB-150</b>	180	100% PES	150	<b>54</b>	30	<b>420,-</b>	533	756	960	2800	<b>28 804</b>
<b>TB-200</b>	180	100% PES	200	<b>45</b>	25	<b>560,-</b>	711	1008	1280	2800	<b>32 004</b>
<b>TB-300</b>	180	100% PES	300	<b>36</b>	20	<b>840,-</b>	1067	1512	1920	2800	<b>38 405</b>

## Lágy, tűzött töltővliések, Vatelin

Cikkszám	Szél. (cm)	Összetétel	Súly (g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Tek.	Fm/Tek.	Ft/m <sup>2</sup> nettó	Ft/m <sup>2</sup> bruttó	Ft/fm nettó	Ft/fm bruttó	Ft/Tek bruttó
<b>ET-170/115</b>	115	100% PES	170	<b>115</b>	100	<b>765,-</b>	972	880	1117	<b>111 728</b>
<b>TE-100/160</b>	160	100% PES	100	<b>80</b>	50	<b>325,-</b>	413	520	660	<b>33 020</b>
<b>TP-100/145</b>	145	100% PES	100	<b>94,25</b>	65	<b>355,-</b>	451	515	654	<b>42 493</b>
<b>TP-220/145</b>	145	100% PES	220	<b>43,5</b>	30	<b>680,-</b>	864	986	1252	<b>37 567</b>
<b>WS-205/200</b>	200	Vegyes	205	<b>100</b>	50	<b>340,-</b>	432	680	864	<b>43 180</b>

A bélelni kívánt főszövet típusától, sűrűségétől, vastagságától, kikészítésétől függően szálátbujás léphet fel. Ritkább szöveteknél felhasználás előtt szálátbujás vizsgálatot célszerű végezni. A szálátbujás elkerülhető szálátbujást gátló réteg alkalmazásával, mely termékeink között VSP-17/160 cikkszámmon megtalálható.

## Tömőanyagok

Cikkszám	Összetétel	Ft/kg nettó	Ft/kg bruttó
<b>PA-2</b>	100% szilikonozott PES golyó	<b>1690,-</b>	<b>2146</b>
<b>TÖMŐ</b>	100% szilikonozott PES bunda	<b>1190,-</b>	<b>1511</b>

Minimális mennyiség: 1 bontatlan tekercs vagy zsák.  
A közölt árak 2023.01.09-től érvényesek.

Nyitvatartás: H-P.: 8 - 15h

## Spinnvliesek - Nagyszilárdságú nemszőtt termékek

Cikkszám	g/m <sup>2</sup>	Szélesség cm	Alapanyag	Szín	Ft/fm	
					ntto	btto
VSP-17/160/0	17	160	100% PP	Fehér	<b>68</b>	86
VSP-40/160/0	40	160	100% PP	Fehér	<b>152</b>	193
VSP-50/160/0	50	160	100% PP	Fehér	<b>190</b>	241
VSP-50/160/1	50	160	100% PP	Fekete	<b>190</b>	241
VSP-60/160/0	60	160	100% PP	Fehér	<b>228</b>	290
VSP-100/160/0	100	160	100% PP	Fehér	<b>380</b>	483

Felhasználási javaslat: Fedő és borítófátyol, merevbélés.

## Vegyileg szilárdított nemszőtt termékek

Cikkszám	g/m <sup>2</sup>	Szélesség cm	Alapanyag	Szín	Ft/fm	
					ntto	btto
VL-82/150	70	150	100%PES	Fehér	<b>590</b>	749

Felhasználási javaslat: Hímzésalátét, bevarrható fedő-, és merevítőbélések, szűrőanyagok.

A közölt árak 2023.01.09-től újabb árjegyzék kiadásáig érvényesek.

Az árak bontatlan tekercsre vonatkoznak.  
Kisebb mennyiség esetén +50 Ft/fm+Áfa felár van.

Nyitva tartás: H-P: 08-15h